

TEHNIČKI LIST

ENKE BETONSKI EPOXY PRIMER A

Enke Betoncoat - Grundierung 2K je reaktivni dvokomponentni temeljni premaz na bazi epoksida bez otapala koji se također može koristiti kao barijera protiv otapala i lužina.

Rijetki, reaktivni temeljni premaz slabog mirisa s vrlo dobrim vlaženjem i prodiranjem u površinu te s izvrsnom sposobnošću ispunjavanja pora svih uobičajenih građevinskih mineralnih podloga.

Prema potrebi se lako može pjeskariti. Za površinsko popunjavanje pukotina i rupa moguće je napraviti reparaturni mort od Grundierung 2K i suhog silikatnog pijeska odgovarajuće veličine zrna. Za većinu neravnina dovoljna je veličina zrna od 0,1 – 0,3 mm.

Grundierung 2K također se koristi kao barijera protiv otapala kod spajanja i oblaganja Enkolitom na izolacijskim materijalima.

Za brtve koje nisu stabilne na alkalije, Grundierung 2K se koristi kao zaštita od alkalija. Kada se koristi kao zaštita od alkalija ili otapala, Grundierung 2K mora biti pjeskaren. Za ove namjene potrebna je veličina zrna od 0,7 – 1,2 mm.

UPOTREBA:



Tehnički parametri

Oblik isporuke komponenti A+B	obje rijetke
Omjer miješanja	7,5 hm T komp. A + 3,0 hm T komp. B
Mala posuda komponenti A+B	obje rijetke
Omjer miješanja	2,0 hm T komp. A + 0,8 hm T komp. B
Viskoznost (A+B)	oko 500 mPa s [20 °C]
Gustoća (A+B)	oko 1,1 g/cm³ [20 °C]
Vrijeme obrade	oko 20 minuta [20 °C]
Nanošenje	valjkom ili gumenom lopaticom
Potrošnja	300 – 400 g/m² (ovisno o vrsti poda)
Komponenta A	7,5 kg
Komponenta B	3,0 kg

SCH-ENKE GR.2K A 7,5



INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPADA		TEŽINA kg		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TESTIRAO	TEHNOLOG				
NAZIV PROIZVODA Enke betonski epoxy primer A			Broj stranica	SCH-ENKE GR.2K A 7,5 Stranica	

Izrađeno: 30.05.2026 19:32:11

Podaci su podložni tehničkim promjenama