TEHNIČKI LIST

NOVAPUR NISKOEKSPANDIRAJUĆA PUR PJENA 750 ml

SCH-NOVAPUR 750ML

UPORABA:

- za profesionalce
- građevinski i konstruktivni spojev
- povezivanje građevinskih dijelova i materijala
- toplinska i zvučna izolacija

OSOBINE:

- izvrsno prianjanje na razne podloge
- vrlo dobra toplinska izolacijska svojstva
- otporan na vodu, insekte i starenje
- otpornost na toplinu od -40 °C do +90 °C, kratkotrajna do +130 °C
- nije otporan na izravno UV zračenje

Tehnički parametri	
Sastav	brtvilo za fuge bez silikona na bazi sintetičke gume
Boja	svijetlo žuta
Dob ljepljivosti	≤ 10 min.
Mogućnost rezanja	≤ 40 min. (23 °C)
Potpuno stvrdnjavanje	24 hod.
Dimenzijska stabilnost	≤ 5%
Klasa zapaljivosti	B3 / F
Temperatura primjene	+5 °C do +30 °C
Otpornost na temperaturu	-60 °C do +100 °C
Mogućnost skladištenja	12 mjeseci (na +5 °C do +30 °C)
Obujam	750 ml
Težina	0,920 kg / kom

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA	Novapur niskoekspandirajuća pur pjena 750 ml			Broj stranica SCH-NOVAPUR 750ML Stranica	

Izrađeno: 22.04.2026 15:20:05

Podaci su podložni tehničkim promjenama