

TEHNIČKI LIST

SIKA LJEPILO BRTVILO – SALAMA

Sikaflex®-11 FC+ je jednokomponentno elastično brtvilo za fuge i višenamjensko ljepilo bez otapala s netekućom konzistencijom.

UPORABA:

- a brtvljenje spojeva na vertikalnim i horizontalnim konstrukcijama, kao zvučnu izolaciju prijelaza između betona i prirubnice, za spajanje konstrukcija, lijepljenje varova, brtvljenje metalnih i drvenih konstrukcija te za brtvljenje klima uređaja
- kao višenamjensko ljepilo za unutarnju i vanjsku upotrebu, za lijepljenje prozorskih klupčica, pragova, stepeništa, obložnih dasaka i montažnih elemenata

OSOBINE:

- bez silikona
- vrlo dobro prianjanje na većinu građevinskih materijala
- nema potrebe zalijevati zalijepljene dijelove
- dobra mehanička otpornost
- dobra otpornost na vremenske uvjete
- apsorbira udarce i vibracije
- vrlo niske emisije

Tehnički parametri

Tehnički parametri	
Sastav	i-Cure poliuretanska tehnologija
Tvrdoća po Shoru	~ 37 (nakon 28 dana)
Vlačna čvrstoća	~ 1,5 N/mm ²
Otpornost na trganje	~ 8,0 N/mm
Otpornost na toplinu	-40 °C do +80 °C
Temperatura okolnog zraka	+5 °C do +40 °C, min. 3 °C iznad temperature rosišta
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C
Brzina stvrdnjavanja	3,5 mm/24 hod. (23 °C/50 % r.v.v.)
Vrijeme formiranja kože	~ 70 min. (23 °C/50 % r.v.v.)
Mogućnost skladištenja	15 mjeseci na suhom i tamnom mjestu, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C
Obujam	600 ml
Težina	0,765 kg/kom

SCH-SIKAFLEX 11FC+



PS Prašno siva

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA		TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA
TESTIRAO		TEHNOLOG			
NAZIV PROIZVODA	Sika ljepilo brtvilo – salama			Broj stranica	SCH-SIKAFLEX 11FC+ Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 19:13:33

Podaci su podložni tehničkim promjenama

TEHNIČKI LIST

SIKA LJEPILO BRTVILO – SALAMA

Sikaflex®-11 FC+ je jednokomponentno elastično brtvilo za fuge i višenamjensko ljepilo bez otapala s netekućom konzistencijom.

UPORABA:

- a brtvljenje spojeva na vertikalnim i horizontalnim konstrukcijama, kao zvučnu izolaciju prijelaza između betona i prirubnice, za spajanje konstrukcija, lijepljenje varova, brtvljenje metalnih i drvenih konstrukcija te za brtvljenje klima uređaja
- kao višenamjensko ljepilo za unutarnju i vanjsku upotrebu, za lijepljenje prozorskih klupčica, pragova, stepeništa, obložnih dasaka i montažnih elemenata

OSOBINE:

- bez silikona
- vrlo dobro prianjanje na većinu građevinskih materijala
- nema potrebe zalijevati zalijepljene dijelove
- dobra mehanička otpornost
- dobra otpornost na vremenske uvjete
- apsorbira udarce i vibracije
- vrlo niske emisije

Tehnički parametri

Tehnički parametri	
Sastav	i-Cure poliuretanska tehnologija
Tvrdoća po Shoru	~ 37 (nakon 28 dana)
Vlačna čvrstoća	~ 1,5 N/mm ²
Otpornost na trganje	~ 8,0 N/mm
Otpornost na toplinu	-40 °C do +80 °C
Temperatura okolnog zraka	+5 °C do +40 °C, min. 3 °C iznad temperature rosišta
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C
Brzina stvrdnjavanja	3,5 mm/24 hod. (23 °C/50 % r.v.v.)
Vrijeme formiranja kože	~ 70 min. (23 °C/50 % r.v.v.)
Mogućnost skladištenja	15 mjeseci na suhom i tamnom mjestu, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C
Obujam	600 ml
Težina	0,765 kg/kom

SCH-SIKAFLEX 11FC+



B Bijela

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA		TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA
TESTIRAO		TEHNOLOG			
NAZIV PROIZVODA	Sika ljepilo brtvilo – salama			Broj stranica	SCH-SIKAFLEX 11FC+ Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 19:13:33

Podaci su podložni tehničkim promjenama