

TEHNIČKI LIST

SIKA BITUMNSKA TRAKA ZA BRTVLJENJE

SCH-SIKAMULTISEAL

Sika® MultiSeal je samoljepljiva bitumenska brtvena traka modificirana gumom, laminirana aluminijskom folijom s gornje strane.

UPORABA:

- za brtvljenje, izolaciju i popravke protiv prodora vlage i lijepljenje spojeva na krovovima, limovima, pukotinama, bitumenskim i drugim krovnim trakama

OSOBINE:

- vrlo jednostavna montaža
- vrlo ekonomična
- dobro prianjanje na mnoge podloge
- otporna na vremenske utjecaje
- samoljepljiva
- UV otporna
- otporna na bitumen
- može se premazivati
- može se obrađivati i pri niskim temperaturama



PS Prašno siva

Tehnički parametri	
Sastav	Bitumenska traka modificirana gumom
Veličina	100 mm x 3 m 200 mm x 3 m
Debljina	~ 1,2 mm (uključujući aluminijsku foliju ~ 0,05 mm)
Boja	gornja strana: aluminijska folija, mat siva donja strana: samoljepljiva crna bitumenska traka zaštićena filmom
Klasa vatrootpornosti	B2 prema DIN 4102
Vlačna čvrstoća	uzdužno ~ 3,6 N/mm ² , poprečno ~ 3,5 N/mm ²
Istezanje pri prekidu	25 – 50 %
Otpornost na toplinu	-20 °C do +70 °C
Temperatura okolnog zraka	+5 °C do +40 °C (pod +10 °C zagrijte traku i podlogu tijekom nanošenja)
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C (pod +10 °C zagrijte traku i podlogu tijekom nanošenja)
Mogućnost skladištenja	72 mjeseci na suhom i tamnom mjestu, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER	
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TESTIRAO		TEHNOLOG		SCH-SIKAMULTISEAL	
NAZIV PROIZVODA Sika bitumenska traka za brtvljenje			Broj stranica	Stranica	

Izrađeno: 06.06.2026 19:14:02

Podaci su podložni tehničkim promjenama