

TEHNIČKI LIST

# ASFALTNA GORNJA TRAKA SIVI ŠKRILJEVAC

# BAU S-K5K

Područje primjene za gornji sloj u višeslojnom hidroizolacijskom sustavu za ravne krovove.

Elastomerom (SBS) modificirana asfaltna traka za korištenje topljenjem.



1 kom rola = 5 m<sup>2</sup>

### Tehnički parametri

Obrada	vruće topljenje
Gornji sloj	sivi škriljevac
Donji sloj	zapaljiva folija
Tip nosivog uložka	poliestersko runo 250 g/m <sup>2</sup>
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -35 °C
Otpornost na povišene temperature	≥ +120 °C

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
IZRADIO Ing. Kluska M.	POMOĆNA OPREMA		STN	BILJEŠKA	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA		REDNI BROJ POZICIJE	
NAZIV PROIZVODA	Asfaltna gornja traka sivi škriljevac		Broj stranica	BAU S-K5K		Stranica	

Izrađeno: 21.04.2026 03:16:29

Podaci su podložni tehničkim promjenama